



ANTIDÉRAPANT

EASYGR1P

GRÈS CÉRAME, CÉRAMIQUE, GRANIT, CLINKER



À QUOI SERT-IL ?

- Il augmente l'adhérence des surfaces en grès cérame, céramique et granit.
- Il crée une micro-abrasion superficielle pour augmenter la résistance au glissement sur les surfaces mouillées.
- Il réduit le risque de glissade sur les petites surfaces telles que les receveurs de douche, les seuils, les entrées.
- Il est idéal pour les zones où l'on marche pieds nus ou où il y a des accumulations d'eau ou de condensation.

ADVANTAGES

- Sécurité invisible : réduit la glissance tout en préservant l'aspect de la surface.
- Ne blanchit pas les matériaux foncés.
- Traitement permanent et stable dans le temps.
- Produit à base d'eau.
- Idéal pour l'intérieur et l'extérieur.
- Produit spécialement conçu pour les bricoleurs.
- Ne crée pas de film superficiel.
- Utilisation de la surface immédiatement après l'intervention.

MODE D'EMPLOI

Dilution : prêt à l'emploi.

Application :

Effectuer un essai préalable sur une zone limitée et cachée ou un échantillon séparé. Protéger les zones adjacentes. Laver soigneusement la surface avec un détergent adapté.

Appliquer une couche généreuse d'**EASYGR1P** au pinceau, en recouvrant entièrement la zone à traiter.

Laisser agir pendant 10 minutes en évitant que la surface ne sèche, ajouter du produit le cas échéant.

Éliminer les résidus et rincer abondamment. Répéter l'opération si nécessaire. Un lavage neutralisant avec un détergent neutre FILA (**CLEANER PRO**) est recommandé à la fin.

Attention: Le traitement est irréversible : un essai préalable est fortement recommandé. Le traitement peut modifier le degré de brillance de la surface. Une utilisation incorrecte peut entraîner une perte de tonalité.

Le produit attaque le verre. Utiliser le produit à des températures de surface comprises entre 10 et 30°C. Éviter d'appliquer le traitement pendant les heures où la surface est exposée directement au soleil.

Sur le grès poli ou lappato, le traitement antidérapant peut s'avérer inefficace et non homogène. Ne pas utiliser sur les pierres calcaires.

Température d'entreposage : entre 41°F et 86°F (5°C et 30°C). Doit être appliqué à une température comprise entre 41°F et 86°F (5°C et 30°C).

FACILE ET EFFICACE



Rendement :

16.9 FL.OZ. - (500 mL)
3 m² (32 pi²)

Les rendements sont indicatifs.



Emballage :

500 mL (16.9 FL.OZ.) cartons de 6 pièces

La fiche technique est sujette à des modifications sans préavis. Date de révision: 2026/03/27 - REV. 00

Fila Chemicals USA, Corp.
Miami, FL 33172
tel +1-305-513-0708
filausa@filasolutions.com

TOLL FREE 1-844-FILA123



Recommended by over

240 INTERNATIONAL TOP BRANDS

manufacturers of materials for floors and wall coverings

filasolutions.com