HYDROREP ECO

ЭКОЛОГИЧНОЕ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО

КАМЕНЬ И НЕПОЛИРОВАННЫЕ АГЛОМЕРАТЫ, ЦЕМЕНТ, ТЕРРАКОТА, ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ, КЛИНКЕР, ШТУКАТУРКА, ТУФ

Сертифицировано как средство, создающее антивегетативный барьер, согласно стандарту UNI EN ISO 846: 1999. Специальная формула средства позволяет ограничивать ухудшение состояния поверхности, подверженной агрессивному воздействию органических веществ.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Водоотталкивающие свойства с натуральным эффектом.
- Проникает вглубь материала, не нарушая его паропропускание.
- Препятствует размножению водорослей, плесени и лишайников.
- Защищает от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антивегетативный барьер, сертифицированный по методике, соответствующей стандарту UNI EN ISO 846: 1999.
- Идеально подходит для защиты наружных стен.
- Стойкость к УФ-излучению.
- Не нарушает морозостойкость терракотты.
- Удаляет высолы.
- Может наносится на влажные поверхности, что существенно ускоряет выполнение работ.
- Обработка более чем на 90% сохраняет уровень транспирации материала.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: готово к использованию.
Применение: Нанести средство на сухую чистую поверхность с помощью кисти или иного подходящего инструмента так, чтобы обеспечить полную пропитку материала. Перед высыханием средства (оно занимает примерно 10-15 минут) удалить излишки, промокнув чистой ветошью. Ходить по поверхности можно через 4 часа. Средство начинает оказывать водоотталкивающее действие через 24 часа

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: средство наносят на вертикальные поверхности методом безвоздушного распыления до полного израсходования с использованием СИЗ в соответствии с указаниями в паспорте безопасности.

РАСХОД

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД (1 литр):	
Терракота, декоративный кирпич, клинкер, камень, штукатурка	10-20 кв. м
Цемент	8-10 кв. м

"Указан примерный расход для одного слоя"

Упаковка

1 л: 12 шт. в картонной коробке.
5 л: 4 шт. в картонной коробке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
- Для правильной обработки наружное напольное покрытие должно быть выполнено в соответствии со всеми требованиями и отвечать всем требованиям: соблюдение наклона, правильное выполнение расширительных соединений, отличная изоляция участка, подтвержденная морозостойкость материала. Не защищает мрамор и известняковые камни от воздействия кислот.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура хранения: от 5° до 30° С.
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30°С.

Внимание:

Для оценки изменения цвета материала перед нанесением проверить средство на небольшом участке поверхности.
Избегать образования луж не впитавшегося средства.
*Не использовать средство для наружных работ, если ожидается дождь. Возможные остатки средства могут удаляться даже после высыхания с помощью **FASEZERO**, разведенного в соотношении 1:10 и белого диска.*
Избегать нанесения в условиях конденсации влаги на поверхности или воздействия прямого солнечного света.
Не защищает от агрессивного действия кислот.