LONGLIFE



CIRE DE PROTECTION À EFFET BRILLANT

TERRE CUITE, CLINKER, ARDOISE, PIERRE ET AGGLOMÉRÉS, CAOUTCHOUC ET PVC. STRATIFIÉS EN PLASTIQUE, LINOLÉUM, RÉSINE, **SURFACES VINYLES**



À QUOI SERT-IL ?

- Protège les sols soumis à un passageintense.
- Indiquée sur les sols en caoutchouc, PVC, vinyliques, stratifiés en plastique. linoléum, résine,
- Idéal pour les surfaces en pierre naturelle non polie, le granit et la terre cuite.
- Parfait aussi, pour l'entretien des sols en ciment quartz traités avec BETON.
- Forme sur la surface une pellicule polymère extrêmement brillante et protectrice.
- Convient pour la protection des pierres naturelles polies des lieux publics.

LES AVANTAGES

- Inutile de lustrer.
- Haute capacité d'adhérence.
- S'applique facilement.
- S'utilise pure ou diluée dans de l'eau.
- L'entretien peut être réalisé avec une monobrosse à grande vitesse (high-speed).



RENDEMENT

Rendement pour un litre de produit:

Terre cuite 30 m²

30/40 m² Pierre

Caoutchouc/pvc, Stratifiés en plastique, Linoléum, Résine(pur)

30 m²

Caoutchouc/pvc, Stratifiés en plastique, Linoléum, Résine(dilué 1:10)

300 m²

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée »

Emballages

- 1 litre: cartons de 12 pièces.
- 5 litres cartons de 4 pièces.

- AVERTISSEMENTS
 Tenir hors de la portée des enfants.
 Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C. Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30 °C.

MODE D'EMPLOI

Pour la protection des surfaces:

Sur le sol sec et propre, appliquer une couche de produit pur de manière uniforme et continue à l'aide d'un épandeur pour cire ou un autre applicateur. Attendre 1 heure. Appliquer ensuite une deuxième couche perpendiculairement à la première. Une fois le produit sec, le sol est brillant sans qu'il soit nécessaire de lustrer. Sur la terre cuite et les pierres naturelles à fort pouvoir absorbant, il est préférable d'appliquer préalablement une couche de base de FOB XTREME ou W68. Attendre 24 heures avant d'appliquer LONGLIFE.

Pour l'entretien:

Rénovation de la brillance(tous les 2-3 mois): après le nettoyage de la surface avec une solution diluée de CLEANER PRO (1:200), appliquer LONGLIFE en diluant 500 ml de produit dans 5 litres d'eau. Une fois le produit sec, le sol peut être foulé. Rétablissement de la protection (1 fois par an): décaper la cire de la surface avec le détergent PS87 PR0 dilué 1:5. Rincer. Sur le sol propre et sec, appliquer **LONGLIFE** pur avec un chiffon type toison ou un autre applicateur. Une fois le produit sec, le sol peut être foulé.

Ne pas fouler le sol pendant le séchage et ne pas repasser sur les endroits déjà traités et qui ne sont pas encore secs.

Pour éliminer cette cire, utiliser le produit décapant spécifié PS87 PRO.

L'utilisation du produit est déconseillée sur les surfaces extérieures, dans des endroits humides et en présence de stagnation d'eau(salles de bains, douches). Le produit pouvant modifier l'aspect esthétique du matériau, tester préalablement le produit sur une petite surface.