




TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT PROFESSIONNEL



PROGR1P

GRÈS CÉRAME, CÉRAMIQUE, GRANIT, PIERRE DE SILICE, CLINKER



À QUOI SERT-IL ?

- Augmente la résistance au glissement des sols lorsqu'ils sont mouillés ou humides.
- Augmente le coefficient de frottement de la surface traitée.
- Crée une microporosité superficielle sur le matériau traité.
- Réduit la glissance des sols, qu'ils soient foulés avec des chaussures ou pieds nus.
- Traitement à usage professionnel.

ADVANTAGES

- Non filmogène, ne laisse aucun résidu.
- Agit rapidement
- Ne modifie pas l'aspect du matériau.

MODE D'EMPLOI

Dilution : prêt à l'emploi.

Application :

1. Détermination du temps de contact

Compte tenu de la diversité des matériaux, il est nécessaire de déterminer le temps de contact le plus adapté en effectuant un essai préalable sur un carreau non posé ou sur une zone limitée et cachée ou un échantillon séparé. Protéger les matériaux adjacents ou les zones qui ne sont pas soumises au traitement. **PROGR1P** agit après seulement une minute. Ce n'est qu'après avoir testé le temps de 1 minute, si jugé insuffisant, qu'il est possible d'effectuer le test avec des temps de contact progressivement plus longs.

2. Préparation de la surface

Préparer la surface au traitement avec un lavage adapté au type de saleté présente sur la surface (par exemple **DETERDEK PRO** en cas d'incrustations calcaires ou de ciment, ou **PS87 PRO** en cas de saletés organiques ou de patines causées par un entretien incorrect). Pour faciliter les phases d'application, diviser la surface à traiter en petites zones de 1 à 3 m² (10 to 32 pi²), en prenant soin de marquer le périmètre de la zone au niveau des joints.

3. Application

Sur une surface sèche et propre, étaler **PROGR1P** avec un molleton ou un tampon blanc et laisser agir pendant le temps de contact déterminé, en gardant toujours la surface humide. Aspirer ensuite avec un aspirateur de liquides ou retirer les résidus avec un chiffon ou une serpillière. Rincer abondamment à l'eau et passez à la zone suivante. Pour obtenir un résultat globalement uniforme, il est important de toujours maintenir le même temps d'action et la même méthode d'application sur toutes les zones d'intervention. À la fin, un lavage neutralisant est recommandé avec **CLEANER PRO** (dilué 1:200 à savoir 25 ml dans 5 litres d'eau) et un tampon blanc sur toute la surface traitée.

Attention : Le traitement est irréversible. Le traitement pourrait réduire le niveau de brillance de la surface : si utilisé avec des temps de contact inadéquats, il pourrait entraîner une perte de ton du matériau. Utiliser le produit à des températures de surface comprises entre 10 et 30°C. Éviter d'effectuer le traitement pendant les heures où la surface est directement exposée au soleil. Le produit attaque le verre. Selon des tests internes, le grès cérame avec une finition brillante ou polie ne convient pas au traitement antidérapant car le résultat peut être inefficace et non homogène. Ne pas utiliser sur les pierres calcaires.

Température d'entreposage : entre 41°F et 86°F (5° C et 30° C).

Doit être appliqué à une température comprise entre 41°F et 86°F (5° C et 30° C).

- ▶ **AUGMENTE LE COEFFICIENT DE FROTTEMENT DE LA SURFACE**
- ▶ **ACTION INSTANTANÉE, NE CRÉE PAS DE FILM SUPERFICIEL**
- ▶ **USAGE PROFESSIONNEL**



Rendement :

16.9 FL.OZ. (500 mL)
32 sq. ft. (3 m²)

Coverage rates are indicative.



Emballage :

1 L (1.06 QT) 12 bouteilles en plastique par carton

Data sheets are subject to change without notice. Revision date: 2026/03/27 - REV. 00

Fila Chemicals USA, Corp.
Miami, FL 33172
tel +1-305-513-0708
filasusa@filasolutions.com

TOLL FREE 1-844-FILA123



Recommended by over

240 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

filasolutions.com